



Технический паспорт

Описание на 2-х слойную паркетную доску ART IN WOOD

КОНСТРУКЦИЯ: 2-х слойная паркетная доска. Доска состоит из 2-х склеенных между собой слоёв: верхней ламели дуба и фанеры ФСФ. Толщина ламели 4 мм, что позволяет перешлифовывать паркет до 3-4 раз. Основанием планок служит высокопрочная водостойкая фанера из 7-ми перекрёстных слоёв.



ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ	Дуб
ТОЛЩИНА	4/15 мм (4 мм – рабочий слой)
ШИРИНА	95, 125, 145, 165, 185 мм, по индивидуальным размерам
ДЛИНЫ ДОСОК	500-2000 мм (40% до 900 мм)
СОЕДИНЕНИЕ	паз-гребень с четырёх сторон
ФАСКА	0,5-1 мм с четырёх сторон
ВЛАЖНОСТЬ	8 +/- 2%
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ART IN WOOD

ОПИСАНИЕ СЕЛЕКЦИЙ

СЕЛЕКТ	НАТУР	КЛАССИК	РУСТИК
<p>ДОПУСКАЕТСЯ:</p> <p>ПЕРЕПАД ПО ТОНУ</p> <p>ЖИВЫЕ СРОСШИЕСЯ СУЧКИ В ТОН ДЕРЕВА ДО 10 ММ</p> <p>ТЁМНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 5 ММ</p> <p>РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ</p>	<p>ДОПУСКАЕТСЯ:</p> <p>ПЕРЕПАД ПО ТОНУ</p> <p>ЖИВЫЕ СРОСШИЕСЯ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 15-20 ММ</p> <p>НИТЕВИДНЫЕ ТРЕЩИНЫ УСУШКИ</p> <p>РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ</p>	<p>ДОПУСКАЕТСЯ:</p> <p>ПЕРЕПАД ПО ТОНУ</p> <p>ЖИВЫЕ СРОСШИЕСЯ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ</p> <p>НИТЕВИДНЫЕ ТРЕЩИНЫ УСУШКИ</p> <p>РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ</p>	<p>ДОПУСКАЕТСЯ:</p> <p>ПЕРЕПАД ПО ТОНУ, ЗАБОЛОНЬ</p> <p>ШПАКЛÉВАННЫЕ ТРЕЩИНЫ И СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 60 ММ</p> <p>СЕРДЦЕВИНА, ПРОРОСЬ, ЧЕРВОТОЧИНЫ</p> <p>МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛУБИНОЙ ДО 2 ММ</p> <p>ПЯТНИСТОСТЬ, ДЕФЕКТЫ ШПАКЛЕВАНИЯ</p>

Данные параметры даны для ширин 95/125 мм. Для 2-х слойной доски от ширин свыше 145 мм данные допуски могут отличаться увеличением количества сучков и перепадов по цвету.

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ	УКЛАДКА (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ УСЛОВИЙ)	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА	УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА
<p>ОТКЛОНЕНИЕ ПО ТОЛЩИНЕ +/- 0,2 мм</p> <p>ОТКЛОНЕНИЕ ПО ШИРИНЕ +/- 0,3 мм</p> <p>ОТКЛОНЕНИЕ ПО ДЛИНЕ +/- 2 мм</p> <p>ПОПЕРЕЧНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ +/- 1 мм на 100 мм</p> <p>ПРОДОЛЬНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ +/- 5 мм на 1000 мм</p> <p>ПЕРЕПАД МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ ДОСКАМИ не более 0,2 мм</p> <p>СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ЛИЦЕВОГО СЛОЯ +/- 0,2 мм</p> <p>ВЛАЖНОСТЬ МАССИВА 8 +/- 2%</p>	<p>- НА ФАНЕРНОЕ ОСНОВАНИЕ ИЛИ СТЯЖКУ</p> <p>- НА 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ</p> <p>- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ БЕЗ КЛЕЯ</p> <p>- НЕ ХРАНИТЬ ДОСКУ РАСПАКОВАННОЙ ДО УКЛАДКИ</p>	<p>- СТРОГО СЛЕДОВАТЬ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО УКЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ (ПРИЛАГАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО)</p>	<p>РЕКЛАМАЦИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, ЕСЛИ:</p> <p>- ПАРКЕТ ИМЕЕТ НАРУШЕННУЮ УПАКОВКУ</p> <p>- ВЛАЖНОСТЬ ПАРКЕТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 8 +/- 2%</p> <p>- ПАРКЕТ ИМЕЕТ СЛЕДЫ ВОДЫ, КЛЕЯ, ЛАКА И Т.Д.</p> <p>- ПАРКЕТ НЕ ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ</p> <p>- ПАРКЕТ ПОКОРОБЛЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ</p>

ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ОЧЕВИДНЫХ ДЕФЕКТОВ ТОВАРА, ЯВНОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ СОРТУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО ЕГО УКЛАДКИ. КОЛИЧЕСТВО ВСКРЫТЫХ ПАЧЕК, ПРИНИМАЕМЫХ ПО РЕКЛАМАЦИИ, НЕ БОЛЕЕ 3 (ТРЁХ).

Государственный стандарт ГОСТ 862.3-86

«Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия.»

Требования данного ГОСТа распространяются на паркетные доски, предназначенные для устройства полов в жилых зданиях.

Показатель	Нормативные требования
Предельные отклонения от номинальных значений	- по длине +/- 2,0 мм - по ширине +/- 0,3 мм - по толщине +/- 0,2 мм
Отклонение от перпендикулярности смежных кромок	не более 0,3 мм на длине 100 мм
Отклонение по прямолинейности	- продольной (в расчёте на длину 1 м): по лицевой стороне – 5,0 мм; по кромке – 0,5 мм; поперечной – 1,0 мм на 100 мм
Механические повреждения (отщеп, скол, вырыв, задира, выщербина)	не допускаются на лицевой стороне шириной более 0,5 мм и длиной более 10 мм
Влажность древесины при отгрузке досок потребителю	8% +/- 2%
Качество лакового покрытия	не ниже требований 4-класса по ГОСТ 24404
Толщина лаковой плёнки, нанесённой в заводских условиях	не менее 60 мкм (микрон)
Адгезия лакового покрытия к древесине	не ниже балла 3 по ГОСТ 15140
Приёмочный уровень дефектности паркетных досок	4% от объёма партии



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МГ11.Н00779

Срок действия с 26.12.2017 по 25.12.2020

№ 0212291

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11МГ11. ООО «Идеал Тест». Юридический адрес:
127238, город Москва, Локомотивный проезд, дом № 21, корпус 5, помещение I, комната 32. Телефон: +7(499)
755-53-41

ПРОДУКЦИЯ Изделия паркетные: доски паркетные с двухслойным
основанием ПД2 и ПД3, торговая марка "Арт ин Вуд".
Серийный выпуск.

код ОК

16.10.21

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 862.3-86 Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия
ГОСТ Р 50801-95 Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из
древесины и древесных материалов. Порядок отбора проб и методы измерения
удельной активности радионуклидов

код ТН ВЭД

4409 29 910 0
4412 33 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Арт ин Вуд", ИНН: 9705057806

Адрес: 115172, Россия, город Москва, Краснохолмская набережная, дом 1/15.

Адрес производства: 140080, Россия, МО, г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 5.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "Арт ин Вуд", Адрес: 115172, Россия, город Москва,
Краснохолмская набережная, дом 1/15. Телефон: +7 (495) 974-34-10, +7 (495) 911-22-87, e-mail:
info@artinwood.ru. ОГРН: 1167746053485.

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 3851/01/12-2017 от 25.12.2017 г., выдан ИЛ "ПТО"
аттестат № ESTD.L.004 от 03.02.2017 года, адрес: МО, г. Видное, Каширское шоссе, владение 9,
строение 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

[Signature]
подпись

А.А. Черепанова
инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
подпись

К.Н. Щетинин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Гарантийный талон

Продавец гарантирует покупателю возможность обменять или вернуть товар, не соответствующий параметрам, заявленным в Паспорте качества продукта, в течение 14 дней со дня отгрузки.

Влажность поставляемой паркетной доски определяется на момент отгрузки.

Продавец не принимает рекламаций при условии, если:

- 1) влажность предоставленного на обмен и возврат товара не соответствует параметрам, указанным в Паспорте качества, выданном при отгрузке;
- 2) доска имеет следы воды, клея, лака и т.д.;
- 3) доска имеет механические повреждения;
- 4) доска покороблена в результате нарушений условий хранения.

Паркетная продукция надлежащего качества в случае индивидуального дизайна и размерного ряда возврату и обмену не подлежит! Все вопросы/изменения, касающиеся обработки, тонировки, покрытия, размера оговариваются и утверждаются Заказчиком (подписанием образца) до начала изготовления всего заказываемого объема и перед внесением предоплаты или полной оплаты.

Продавец _____

Покупатель _____

Уважаемые господа! Претензии по поводу явных дефектов товара, несоответствии сорту и т.д., принимаются только до его укладки. Количество вскрытых пачек, принимаемых при рекламации, не более 3 (трех).